

BN[®] BL2106M

冷裱膜

产品描述：

面膜：65micron 透明PVC哑膜；
胶水：透明胶
底纸：100gsm单面PEK纯木浆硅纸
宽幅：0.914/1.06/1.27/1.37/1.52m

产品特点：

- 1、透明保护膜，良好的表面平整度和抗收缩性；
- 2、主要应用于广告画面覆膜，保护图片、增强图片艺术效果；
- 3、延长画面的饱和度时间，易于画面清洁。

产品应用：

产品主要适用于画面保护（如：地面导向标识、室内地面广告冷裱），同时也起到防滑作用。

技术参数：

测试条件：室内温度 23±2℃、相对湿度 50±5%，以铝板、玻璃、钢板作为基材测试。

指标	单位	测试方法	标准
PVC 膜厚度	Micron	GB/T6672-2001	65±10
底纸克重	g/m ²	GB4669-1995	100±10
成品重量	g/m ²	GB4669-1995	205±20
初粘力	N/25mm	FTM 9	≥5
24h, 180°剥离力	N/25mm	FTM 1	≥10
尺寸稳定性 MD	mm	FTM 14	≤1.8
尺寸稳定性 CD	mm	FTM 14	≤1.5
拉伸强度 MD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥35
拉伸强度 CD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥25
施工温度	℃		20±10
适用温度	℃		-20~+70

*以上所有参数的变更恕不另行通知

仓储条件：

所有 BN 的产品需储放在原始包装中用原始的保护材料，建议密封保存，水平放置，叠放层高不宜超过 6 层，避免阳光直射、热源直接接触。仓储温度 25±5℃、相对湿度 50±15%。在这种条件下，该产品储存期是一年。

打印制作要求：

制作环境：BN产品建议在温度25±5℃，相对湿度为50±10%，洁净无尘、无悬浮物的环境下使用；待被裱物喷绘油墨完全干燥后，再进行冷裱等施工操作。

张贴要求：20±10℃，相对湿度为 50±10%；粘贴于平整、光滑、洁净、表面无浮尘、表皮无脱落的物体表面，贴合必要养护时间需



要 2 小时以上。

质保条件：

- 1、保质期为一年：冷裱膜产品需满足仓储条件，半年内使用最佳。
- 2、追诉期：自产品生产之日起一年内，逾期不接受投诉。

重要备注：

BN 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的典型性测试结果，信息描述的是一个平均值、最小或最大值，且应当考虑仅供参考，不做任何担保。所有 BN 公司的产品的售出均应由终端客户在最终环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。

产品应用：

